

TECHNICKÝ LIST

PENOSIL TurboTack 707

Rychlé hybridní lepidlo

Univerzální, vysoce kvalitní hybridní lepidlo s extrémně vysokou počáteční lepidlostí. Produkt vytváří výjimečně rychlé a silné spojení.

Hlavní výhody

- Vysoká počáteční přilnavost lepidla ■
- Extrémně vysoká počáteční přilnavost Rychlé
- vytvrzení
- Nesráží se
- Vytváří silné a pružné spojení.
- Vynikající přilnavost k široké škále materiálů ■ Velmi

dobrá odolnost vůči UV záření,
zvětvávání a stárnutí

- Bez silikonu, izokyanátů nebo rozpouštědel ■

Nekorozivní

- Absorbuje nárazy a vibrace
- Pro interiérové i exteriérové aplikace
- Lze použít na vlhké povrchy Lze přetírat ■

(doporučuje se předchozí test)

Oblasti použití

- Vhodné pro lepení a utěšňování uvnitř i venku.
- Stavební lepidlo s vysokou přilnavostí, používané v místech, která vyžadují extrémně silné spojení. Dobře přilne k většině stavebních materiálů.
- Lepení desek v karavanech, obytných vozech a užitková vozidla.
- Lepicí tmel má dobré vlastnosti tlumící vibrace a hluk.



Barva

Bílý.

Balení

Kartuše 280 ml, 12 ks. v balení.

Podmínky a doba skladování

Trvanlivost

Garantovaná trvanlivost 12 měsíců od data výroby, při skladování v uzavřeném originálním obalu, na suchém místě, při teplotě mezi +5 °C a +30 °C.

PENOSIL TurboTack 707

Přilnavost k materiálům a povrchům

- Kovy, kámen,
- dřevo
- Beton, cihly a zdivo
- Hliník
- PVC pozinkovaná
- ocel
- Z EPDM

Technické klasifikace a certifikace

- EMICODE® EC 1 Plus - velmi nízké emise
- Francouzština A+ - nízké emise

Technické údaje

Vlastnosti	Hodnota	Měrná jednotka
Základ	Hybrid	
Konzistence	Krém na boty	
Hustota (DIN 53 479-B)	1,55	g/ml
Otevřená doba	5	Min
Rychlost vytvrzování	2...3	mm/24h
Teplota aplikace	+5...+40	°C
Provozní teplota	-40...+90	°C
Tvrdost Shore A (ISO 868)	65	
Modul pružnosti 100 % (ISO 37)	2,3	N/mm ²
Pevnost v tahu (ISO 37)	2,0	N/mm ²
Prodloužení při přetržení (ISO 37)	200	%
Modul pružnosti 100 % (ISO 8339)	0,43	N/mm ²
Pevnost v tahu (ISO 8339)	1,6	N/mm ²
Pevnost ve smyku vytvrzeného lepidla (WGM214)	37	kg/cm ²
Pevnost v tahu vytvrzeného lepidla (WGM214)	17	kg/cm ²
Počáteční pevnost ve smyku (WGM214)	0,09	kg/cm ²
Počáteční přilnavost v tahu (WGM214)	0,3	kg/cm ²

Parametry byly měřeny při teplotě +23 °C a 50% relativní vlhkosti.

PENOSIL TurboTack 707

Tipy pro aplikaci

Podmínky aplikace

Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C.

Příprava povrchu

Povrchy musí být suché, zbavené prachu, volných částic a oleje. Neporézní povrchy by měly být čištěny rozpouštědlem a čistým bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna. Přebytečné rozpouštědlo by mělo být odstraněno před odpařením.

Metoda aplikace

Odřízněte závitový konec kazety a našroubujte aplikační trysku, abyste nasměrovali proud lepidla. Odřízněte špičku tak, abyste získali správný otvor pro aplikaci. Vložte kartuši s aplikátorem do pistole a naplňte trysku lepidlem několikanásobným stiskem spouště pistole. Naneste lepidlo na lepený povrch a ihned přitlačte na podklad. Udržujte tlak, dokud není lepidlo zcela vytvrzeno. Během vytvrzování chraňte lepidlo před vlhkostí a zajistěte dobré větrání v místě aplikace.

Čištění

Nevytvrzené lepidlo očistěte rozpouštědlem (např. acetonem) nebo čisticími ubrousky PENOSIL. Vytvrzené lepidlo se odstraňuje mechanicky.

Omezení

- Nevhodné pro utěsnění akvárií nebo podvodních spár.
- Doporučuje se provést počáteční test kompatibility povrchů z přírodního kamene.
- Nepřilne k polyetylenu (PE), polypropylenu (PP) ani PTFE (teflonu®).
- Vzhledem k široké škále možných substrátů se doporučuje provést počáteční test kompatibility. Je nutné dodržet
- datum spotřeby!

Bezpečnostní instrukce

Během aplikace zajistěte dostatečné větrání a používejte nezbytné osobní ochranné prostředky. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listu (SDS)

Poznámka: Pokyny v této dokumentaci jsou založeny na testování výrobcem a jsou poskytnuty v dobré víře. Vzhledem k rozdílům v materiálech a substrátech a četným možnostem použití, které jsou mimo naši kontrolu, není výrobce odpovědný za získané výsledky. Vždy se doporučuje provést test vhodnosti výrobku v místě aplikace. Výrobce si vyhrazuje právo upravit produkty bez předchozího upozornění.

Tento technický list nahrazuje a ruší platnost všech předchozích datových listů pro stejný produkt.

PENOSIL TurboTack 707

08-04-2025 16:15:34

Wolf Group Central Europe Sp. z o.o.
50000
Grabiszyńska 214/7
53-235 Wrocław

telefon: +48 79 77
info.ce@wolf-group.com