

TECHNICKÝ LIST

PENOSIL Sanitary Silicone 313c

Víceúčelový acetonový silikonový tmel, který se působením vlhkosti ve vzduchu vytvrzuje při pokojové teplotě a výsledkem je pružná silikonová pryž.

Speciálně navržen pro vodotěsné těsnění na různých neporézních površích.

- Odolný vůči plísňím, UV záření a stárnutí
- Odolnost vůči domácí chemii
- Sprcha opravená za 30 minut
- Nezabarvuje / udržuje barvu
- Nepropadá se
- Skvělá doba zpracovatelnosti
- Elastický
- Snadno se čistí

Oblasti použití

- Těsnění spojů ve vlhkých a mokrých místnostech.
- Těsnění spojů keramických podlah a stěn, spojů umyvadel, toalet, vanových a sprchových závitu a sprchového skla.

Přílne k těmto povrchům

- Keramické dlaždice
- Prosklené plochy
- Lakované povrchy
- PVC a mnoho plastů eloxovaný hliník
- Lakované dřevo

Pokyny k použití

Podmínky použití

Teplota aplikace mezi +5 °C a +40 °C.

Příprava povrchu

Povrchy musí být suché, čisté od prachu, volných částic a oleje. Neporézní povrchy by se měly čistit rozpouštědlem a čistým bavlněným hadříkem, z kterého se neuvolňují chloupy. Přebytečné rozpouštědlo je třeba odstranit čistým hadříkem dříve, než se odpaří.

Způsob použití

Kazeta: odřízněte závitový konec kazety a našroubujte aplikační trysku pro nasměrování tmelu. Konec se závitem seřízněte tak, aby vznikl vhodný otvor pro aplikaci. Vložte kartuši spolu s aplikátorem do pistole a opakovaným stisknutím spouště pistole naplňte instalaciční trysku tmelem.

Trysku seřízněte tak, aby vznikl vhodný otvor pro dávkování tmelu.

Tmel nanášejte do spáry opakovaným a rovnoměrným stisknutím spouště pistole a plynulým tažením trysky po spáře. Po aplikaci vyhladte povrch vhodným nástrojem (např. špachtlí) a odstraňte přebytečný materiál. V případě potřeby je třeba chránit přilehlé povrchy spáry, aby se zabránilo vzniku skvrn. K tomu se obvykle používá maskovací pásky. Ochranné maskovací pásky by měly být odstraněny před vytvořením pokožky tmelu.

V širších a pohyblivých spárách by se měla jako záložní materiál použít podkladní tyč, aby se zajistila správná tloušťka a tvar těsnící spáry a zabránilo se trojstrannému přilnutí.

Zajistěte dostatečné větrání ve všech místech spojů. Během vytvrzování dbejte na to, aby se na povrchu neusazovaly žádné nečistoty a aby povrch spoje nebyl mechanicky zatěžován.

Čištění

Nevytvrzený tmel lze odstranit rozpouštědly, jako je lakový benzín, acetón nebo speciálními čisticími ubrousky.

Vytvrzený tmel lze odstranit mechanicky. V případě potřeby je třeba použít odstraňovač silikonu.

Technické údaje

Vlastnosti	Hodnota	Jednotka
Základ	Acetoxy	
Hustota (DIN 53 479-B)	1,06	g/ml
Volný čas	8...15	min
Doba tvorby struktury	20...30	min
Rychlosť vytvrvzování	1,2...1,8	mm/24h
Ztráta objemu (ISO 10563)	<30	%
Odlnosť proti proudění (ISO 7390)	0	mm
Intenzita mikrobiologického růstu (ISO 846)	1	
Teplota aplikace	+5...+40	°C
Provozní teplota	-40...+100	°C
Tvrdost Shore A (ISO 868)	24...25	
Vlastnosti vytvrvzeného tmelu		
E-Modulus 100% (ISO 8339)	0,47...0,54	N/mm ²
Pevnost v tahu (ISO 8339)	0,55...0,06	N/mm ²
Prodloužení při přetržení (ISO 8339)	>130	%
E-Modulus 100% (ISO 37)	0,4...0,5	N/mm ²
Pevnost v tahu (ISO 37)	2,0...2,2	N/mm ²
Prodloužení při přetržení (ISO 37)	>700	%

Uvedené hodnoty byly získány při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti 50 %, pokud není uvedeno jinak. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních faktorech, jako je teplota, vlhkost a typ podkladu.

Technická klasifikace a certifikáty

- Tmel používaný pro hygienické aplikace
EN 15651-3:2012: Typ S: TŘÍDA S1

Barva

Bílá, béžová, šedá, hnědá.

Balení

300 ml kazeta, 12 ks v krabici.

Podmínky skladování a doba použitelnosti

Zaručená trvanlivost 18 měsíců od data výroby při skladování v uzavřeném původním obalu na suchém místě a chráněném před přímým slunečním zářením při teplotách od +5 °C do +30 °C.

Omezení

- Nepoužívejte na asfaltové podklady nebo na stavební materiály, ze kterých mohou unikat oleje, zmékčovadla nebo rozpouštědla (např. přírodní kaučuk, chloropren, EPDM atd.).
- Korozivní pro nezakryté kovy.
- Nedochází k přilnavosti k PE, PP, PTFE (teflon®).
- Tento produkt nedoporučujeme používat k utěšňování přírodního kamene.
- Vzhledem k široké škále možných podkladů doporučujeme provést předběžný test kompatibility a přilnavosti. V případě potřeby proveděte základní nátěr povrchu, abyste zlepšili přilnavost.
- Vzhledem k široké škále laluv během aplikace a po ní musí zákazník výrobek vždy nejprve vyzkoušet.
- Dodržujte datum spotřeby!

Bezpečnostní regulace

Při aplikaci zajistěte dostatečné větrání a používejte potřebné osobní ochranné prostředky. Konkrétnější bezpečnostní informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu (BL).

Poznámka: Pokyny v této dokumentaci vycházejí ze zkoušek provedených výrobcem a jsou předkládány v dobré víře. Vzhledem k rozdílům v materiálech a podkladech, jakož i k různým možnostem aplikace, které jsou mimo naši kontrolu, výrobce neručí za dosažené výsledky. V každém případě se doporučuje vyzkoušet vhodnost výrobku v místě aplikace. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výrobků bez předchozího upozornění.

Tento TL nahrazuje všechny předchozí katalogové listy stejného výrobku a je jim nadřazen.