

MONTACK LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ

Popis výrobku

Montack Lepí Vše Okamžitě je montážní lepidlo s výraznou plnicí schopností speciálně vyvinuté pro aplikace vyžadující vysokou počáteční přilnavost a konečnou pevnost. Nedochází k průhybu. Pro vnitřní i venkovní použití. Hybridní polymer. Bez rozpouštědel. Vhodné pro všechny porézní a neporézní povrchy, včetně jemných a vlhkých povrchů.

Technické vlastnosti

Fyzikální vlastnosti:

- **Vzhled:** Viskózní pasta krémové barvy
- **Viskozita:** Tixotropní
- **Teplota aplikace:** +5 °C až +30 °C
- **Teplota skladování:** +5 °C až +30 °C
- **Teplotní odolnost:** -15 °C až +80 °C
- **Maximální pevnosti** se dosáhne: přibližně za 24 hodin.

Technické vlastnosti:

Konečná pevnost v tahu	40 Kg/cm ²
Hustota	přibližně 1,4 kg/l
Obsah sušiny	98 - 100 %
Prodloužení při přetržení	60%
Viskozita	0,1 s ⁻¹ 20000
Shore A	85
Tvorba povlaku	3 min.
Rychlost vytvrzování*	2,5 mm za 24 hodin

* *Hloubky větší než 2,5 mm a spoje, ve kterých je výrobek zapouzdřen, budou vyžadovat k úplnému vytvrzení přibližně 3 dny.*

Použití

- Upevnění panelů, lišt, obkladů, podlahových lišt, soklových lišt, profilů, zrcadel, rámu dveří a oken, značek, dekorativních panelů atd.
- Tesařské opravy nebo montáž.
- Upevnění stavebních materiálů: přírodního kamene, dřeva, keramiky, vitrifikovaných materiálů, kovů atd.
- Díky své plnicí schopnosti je vhodné pro použití i na nepravidelných površích.

- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
- Vhodné pro zajištění křehkých předmětů: zrcadel, expandovaného polystyrénu (EPS) nebo Porexu® (pěnového polystyrenu), atd.

Není vhodný pro lepení polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) nebo Teflonu®(PTFE).

Návod k použití

Příprava povrchu:

Pro zajištění maximální přilnavosti musí být povrchy čisté a zbavené prachu, pilin a mastnoty

Aplikace:

Odřízněte konec tuby nebo špičku aplikátoru.

Naneste formou bodů po celé délce jedné z ploch a v požadované poloze je pevně stiskněte. Množství výrobku, které je třeba aplikovat, se liší v závislosti na spojovaných materiálech. Nedoporučujeme aplikovat více, než 1 až 2 mm výrobku mezi jednotlivé materiály, protože by to mohlo výrazně snížit přilnavost a konečnou pevnost.

Rovnoměrné rozložení výrobku na spojovaných plochách vyžaduje vykonání malých krouživých pohybů při současném zachování tlaku, který brání vzniku potahu na lepidle. Tlak by měl působit nejméně 30 vteřin.

U těžkých předmětů je nutné spoj zajistit pomocí pásky nebo svorek, dokud nebude lepidlo zcela vytvrzeno. Maximální pevnosti je dosaženo 24 hodin po aplikaci.

Rozpouštění a čištění

Vlhký výrobek lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným acetonem nebo ethanolem. Po zaschnutí může být odstraněn jedině mechanickými způsoby.

Skladování

Uchovávejte jej v původním uzavřeném obalu na chladném suchém místě při teplotě mezi + 10 °C a + 25 °C. Za těchto podmínek lze produkt skladovat po dobu nejméně 18 měsíců.

Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném bezpečnostním listu.

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.